



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Descripción comercial:	Quitapinturas Gel Referencia: DDDQ
------------------------	---

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Consúltese la Ficha de datos de seguridad para mayor información.
<ul style="list-style-type: none">— Irrita los ojos.— La exposición repetida puede provocar sequedad.— La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS		
PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
<ul style="list-style-type: none">— Forma física:— Color:— Olor:— Contenido agua:— Densidad a 20° C:	<ul style="list-style-type: none">———% p/pg/cm³	<ul style="list-style-type: none">GelIncoloroCaracterístico< 0,10,980

CARACTERÍSTICAS <i>Es un quitapinturas universal que elimina todo tipo de pinturas, esmaltes y barnices viejos de forma cómoda, eficaz y sin goteo por su naturaleza gelatinosa. Actúa persistentemente durante más tiempo, optimizando su eficacia. Se puede aplicar en superficies verticales.</i>
PROPIEDADES <i>Es un gel de tipo celulósico, que con la acción de los humectantes, dispersantes y tensoactivos que contiene, lo convierten en un producto:</i> <ul style="list-style-type: none">- No corrosivo- Neutro- Gran poder eliminación de capas.- Ideal para remover y eliminar gruesos de varias capas de pinturas, esmaltes y barnices- Eficaz y de fácil eliminación.- Color : Transparente
RENDIMIENTO / DENSIDAD <i>5 a 10 m²/l. y capa / 0.980 +/- 0,15 Kg/l.</i>
APLICACIÓN <i>A brocha, pincel o paletina plana de cerda natural. No emplear material plástico pues lo disuelve.</i> <i>Para la eliminación de una gran gama de pinturas, esmaltes y barnices tales como sintéticos, celulósicos, grasos, de emulsión, epoxi, etc., ya viejos, aplicados sobre superficies metálicas y/o madera, incluso si éstas son verticales.</i> <i>También es efectivo sobre pastas pétreas y pinturas plásticas.</i> <i>No emplear sobre caucho, plexiglás, linóleo, asfalto y la mayoría de los plásticos.</i> <i>Sobre plásticos pintados, deberá efectuarse un ensayo previo ya que pueden disolverse.</i> <i>No aplicar bajo sol directo o en días de mucho viento pues se evapora, perdiendo efectividad.</i>

MODO DE EMPLEO

Aplicar con brocha, pincel o paletina de cerda natural una capa abundante y uniforme. Déjese que actúe sobre la pintura o barniz viejo el tiempo necesario hasta que la película se reblandezca (5 a 30 minutos), se disuelva o despegue, eliminándola fácil y cómodamente mediante rasqueta, cepillo metálico o de esparto, estropajo de acero, etc.

No deje que la pintura-gel se seque.

Las capas excesivamente gruesas, pueden requerir una segunda aplicación, una vez eliminados los residuos de la primera.

Una vez eliminada la pintura-gel vieja, limpiar la superficie con agua y detergente, o mejor con Aguarras , Disolvente UNIVERSAL, bencina o alcohol. Esta limpieza es muy necesaria para conseguir una perfecta adherencia de las nuevas capas de pintura a aplicar.

Dejar secar la superficie, lijar y queda lista para pintar o barnizar.

PRECAUCIONES

Abrase el envase con prudencia y manténgase apartado de la vertical de la cara.

Proteger de las salpicaduras suelos, moquetas, fibras textiles, plásticos y caucho.

Se recomienda el uso de guantes y gafas protectoras

“Uso restringido para fines profesionales o industriales, debidamente autorizados en determinados Estados Mienbros de la U.E.”

ALMACENAMIENTO

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

Ref. FT-DDDQ – Edición 1 – Octubre 2011 – Pág. 1 de 1

Productos DISOPOL, S.A., gracias a los controles y procedimientos establecidos por nuestro Sistema de Calidad garantiza que este producto cumple con las especificaciones anteriores dentro de las incertidumbres indicadas hasta la modificación de esta Ficha Técnica.

FÁBRICA Y OFICINAS:

La Granja Nº 13 — Alcobendas (Madrid) 28108 — Tel.: 91 661 13 75 / 91661 70 36 — Fax: 91 484 03 00
web: <http://www.disopol.es> — e-mail: disopol@disopol.es — NIF: A-28943371